

CUTBACK ASPHALT MC70 TIS

Cutback Asphalt MC 70 TIS คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารละลายชนิดปิโตรเลียม ขางมะคดยพื้นฐานผลิตจากน้ำมันดิบที่ คัดสรรมาเป็นพิเศษ ผ่านกระบวนการกลั่นที่ควบคุมอย่างละเอียดรอบคอบ

การใช้งาน
Cutback Asphalt MC, 70 TIS แนะนำให้ใช้สำหรับการก่อสร้างถนน ถ้าการใช้หากจะใช้เพื่อการอื่นผู้ใช้งานควรจะดำเนินการทดสอบก่อนการใช้งาน

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

Cutback Asphalt MC 70 TIS มีคุณลักษณะที่กำหนดตรงตามมาตรฐาน มอก.865-2544 ดังต่อไปนี้:

	หน่วย	วิธีทดลอง	MC70
ความหนืดจลน์ ที่อุณหภูมิ 60° C	cSt	ASTM D2170	70-140
จุดวาบไฟ ด้วยเปิดแทก (ไม่น้อยกว่า)	°C	ASTM D3143	38
การทดสอบจุด	-	ASSTO T 102-83	ให้ผลลบ
กากที่เหลือจากการกลั่นที่อุณหภูมิ 360° C (ไม่น้อยกว่า)	% โดยปริมาตร	ASTM D402	55
ปริมาณน้ำ (ไม่เกิน)	% โดยน้ำหนัก	ASTM D95	0.2
สิ่งที่กลั่นได้ ตั้งแต่อุณหภูมิห้อง			
ถึง 225°C (ไม่เกิน)	% โดยปริมาตร	ASTM D402	20
ถึง 260°C	% โดยปริมาตร	ASTM D402	20-60
ถึง 315 °C	% โดยปริมาตร	ASTM D402	65-90
กากที่เหลือจากการกลั่น			
ความยืดดึงที่อุณหภูมิ 25 °C, อัตราเร็วของเครื่องดึง 5 ซม./นาที (ไม่น้อยกว่า)	ชม.	ASTM113	100
เพนิเทรชัน ที่ 25 °C น้ำหนักกด 100 กรัม เวลา 5 วินาที	0.1 มม	ASTM D5	120-250
การละลายในไตรคลอโรเอทิลีน (ไม่น้อยกว่า)	% โดยน้ำหนัก	ASTM D2042	99